



Zen _

WOOD

9 mm _

20x120

BONE NAT 0004938

HONEY NAT 0004939

BONE



HONEY



9 mm

20x120

CAMEL NAT 0004940

OAK NAT 0004941

CAMEL



OAK



BONE



HONEY



CAMEL



OAK

9 mm	NAT RETT.	0004938	0004939	0004940	0004941	M. 46,90
20x120						

DECORI E PEZZI SPECIALI
DECORS AND SPECIAL TRIMS



BONE




HONEY



CAMEL



OAK



9 mm

Battiscopa
6,5x120



NAT RETT.

0004946

0004947

0004948

0004949

P. 8,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO B1a GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP B1a GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42