


**PIETRE
&
MARM**

BALTIC





CONTENTS

BALTIC



DARK GREY.....	08
GREY.....	16
LIGHT GREY.....	24
WHITE.....	32
BEIGE.....	40
TAUPE.....	48

APPENDIX

TECHNICAL SHEET.....	57
----------------------	----

// Ceramica Rondine riproduce sapientemente la tipica pietra inglese Burlington. Minimale, dalle nuance naturali, estremamente versatile. La pietra presenta una forte stratificazione dovuta dal tempo e si contraddistingue per le superfici cromatiche disomogenee, che rende il prodotto morbido, estremamente elegante, progettuale, versatile ed abbinabile ad altri tipi di materiali come legno, metallo e cementi.

La nuova serie Baltic attraverso i suoi formati rettificati 60x120, 100x100, 60x60 e 30x60 declinati nei colori Dark Grey, Grey, Light Grey, White, Beige e Taupe, fonde in sé bellezza e sicurezza.

I formati 60x120 Grip e il 30,5x60,5 Strong permettono la continuità tra interni ed esterni, sia residenziali che commerciali.

Questa collezione unisce tutte le caratteristiche del gres alla bellezza estetica della pietra!

//

Ceramica Rondine skilfully reproduces the typical English Burlington stone. This line is minimal, with natural shades and extremely versatile. The stone has a strong stratification, due to the course of time, and is characterised by uneven chromatic surfaces, which makes the product soft, extremely elegant and combinable with other types of materials, such as wood, metal and concrete.

The new Baltic series, with its rectified sizes in 60x120, 100x100, 60x60, 30x60 and its colors Dark Grey, Grey, Light Grey, White, Beige and Taupe, blends beauty and strength.

The 60x120 Grip and 30,5x60,5 Strong allows continuity between both indoors and outdoors and residential and commercial environments.

This collection combines all the characteristics of stoneware with the aesthetic beauty of stone!

Ceramica Rondine a habilement reproduit la pierre typique anglaise de Burlington. Cette ligne est minimale et extrêmement polyvalente, avec des nuances naturelles. La pierre a une forte stratification, due au cours du temps, et elle se caractérise par ses surfaces chromatiques inégales. Ces aspects rendent le produit doux, extrêmement élégant, polyvalent et combinable avec d'autres types de matériaux, tels que le bois, le métal et le béton.

La nouvelle série Baltic, avec ses dimensions rectifiées en 60x120, 100x100, 60x60, 30x60 et ses couleurs Dark Grey, Grey, Light Grey, White, Beige et Taupe, combine beauté et sécurité.

Le format 60x120 en R11 antiderapant et 30,5x60,5 Strong permet une continuité entre les environnements intérieurs et extérieurs et les environnements résidentiels et commerciaux.

Cette collection combine toutes les caractéristiques du grès avec la beauté esthétique de la pierre!

Ceramica Rondine reproduziert den typischen englischen Burlington-Stein. Diese Linie ist minimal, mit natürlichen Farbtönen und äußerst vielseitig. Der Stein weist im Laufe der Zeit eine starke Schichtung auf und zeichnet sich durch inhomogen chromatische Oberflächen aus, wodurch das Produkt weich, äußerst elegant und mit anderen Materialien wie Holz, Metall und Beton kombinierbar ist.

Die neue Baltic-Serie in den rektifizierten Formaten in 60x120, 100x100, 60x60, 30x60 und den Farben Dunkelgrau, Grau, Hellgrau, Weiß, Beige und Taupe verbindet Schönheit und Stärke.


Das Format 60x120 mit Grip und 30,5x60,5 Strong oberfläche Stärke ermöglicht die Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich sowie Wohn- und Geschäftsräumen.

Diese Kollektion kombiniert die Eigenschaften vom Feinsteinzeug mit der ästhetischen Schönheit des Steins!

BALTIC



DARK GREY



GREY




LIGHT GREY



WHITE



BEIGE




TAUPE



GRES PORCELLANATO A IMPASTO COLORATO
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME A PATE COLOREE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



GRIP



60x120 rett.
24"x48" rect.

STRONG



30,5x60,5
12"x24"



60x120 rett.
24"x48" rect.



100x100 rett.
39 1/4"x39 1/4" rect.



60x60 rett.
24"x24" rect.



30x60 rett.
12"x24" rect.

Baltic

The colors



Baltic

Dark Grey



floor
Baltic - Dark Grey 100x100



minimal.
clothes store





wall

Baltic - Light Grey 60x120

Timeless - Honey Tendina 24x150

floor

Baltic - Dark Grey 100x100

Timeless - Honey 24x150

dark grey



J89758
60x120 rett. (24"x48") rect.




J89770
60x60 rett. (24"x24") rect.



J89782
30x60 rett. (12"x24") rect.



J90368
100x100 rett. (39 1/4"x39 1/4") rect.



J89848 Mosaico
30x30 (12"x12")

flora



J90038
60x120 rett. (24"x48") rect. - (composizione 2pz)

OUT **R11**
C



J89794 GRIP
60x120 rett. (24"x48") rect.



J89812 STRONG
30,5x60,5 (12"x24")

dark grey sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



13 100x100

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

18 60x120

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

36 60x60


GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

72 30x60

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER



Baltic Grey



floor
Baltic - Grey 60x120







floor
Baltic - Grey 60x120

grey



J89759
60x120 rett. (24"x48") rect.




J89771
60x60 rett. (24"x24") rect.



J89783
30x60 rett. (12"x24") rect.



J90369
100x100 rett. (39 1/4"x39 1/4") rect.



J89849 Mosaico
30x30 (12"x12")

flora



J90038
60x120 rett. (24"x48") rect. - (composizione 2pz)



J89795 GRIP
60x120 rett. (24"x48") rect.



J89813 STRONG
30,5x60,5 (12"x24")

grey sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



13 100x100

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

18 60x120

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

36 60x60


GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

72 30x60

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER



Baltic

Light Grey



floor
Baltic - Light Grey 60x120 GRIP







wall
Baltic - Grey 60x120

floor
Baltic - Light Grey 60x120 GRIP


light grey



J89760
60x120 rett. (24"x48") rect.




J89772
60x60 rett. (24"x24") rect.



J89784
30x60 rett. (12"x24") rect.



J90370
100x100 rett. (39 1/4"x39 1/4") rect.



J89850 Mosaico
30x30 (12"x12")

flora



J90038
60x120 rett. (24"x48") rect. - (composizione 2pz)



J89796 GRIP
60x120 rett. (24"x48") rect.



J89814 STRONG
30,5x60,5 (12"x24")

light grey sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



13 100x100

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

18 60x120

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

36 60x60

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

72 30x60

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER



Baltic White



wall
Baltic - Flora 60x120

floor
Baltic - White 60x120







wall
Baltic - Flora 60x120
Soho - Blu 6x25

floor
Baltic - White 60x120


white



J89762
60x120 rett. (24"x48") rect.



J89774
60x60 rett. (24"x24") rect.



J89786
30x60 rett. (12"x24") rect.



J90372
100x100 rett. (39 1/4"x39 1/4") rect.



J89852 Mosaico
30x30 (12"x12")


flora



J90038
60x120 rett. (24"x48") rect. - (composizione 2pz)



J89798 GRIP
60x120 rett. (24"x48") rect.



J89816 STRONG
30,5x60,5 (12"x24")

white sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



13 100x100

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

18 60x120

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

36 60x60

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

72 30x60

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER



Baltic Beige



wall
Baltic - Agata 60x120







wall
Baltic - Agata 60x120

floor
Baltic - Beige 100x100


beige



J89757
60x120 rett. (24"x48") rect.




J89769
60x60 rett. (24"x24") rect.



J89781
30x60 rett. (12"x24") rect.



J90367
100x100 rett. (39 1/4"x39 1/4") rect.



J89847 Mosaico
30x30 (12"x12")


agata



J90039
60x120 rett. (24"x48") rect. - (composizione 2pz)



J89793 GRIP
60x120 rett. (24"x48") rect.



J89811 STRONG
30,5x60,5 (12"x24")

beige sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



13 100x100

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

18 60x120

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

36 60x60


GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

72 30x60

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER



Baltic Taupe



floor
Baltic - Taupe 60x60







wall
Baltic - Agata 60x120
Soho - Ivory 6x25

floor
Baltic - Taupe 60x60

taupe



J89761
60x120 rett. (24"x48") rect.




J89773
60x60 rett. (24"x24") rect.



J89785
30x60 rett. (12"x24") rect.



J90371
100x100 rett. (39 1/4"x39 1/4") rect.



J89851 Mosaico
30x30 (12"x12")

agata



J90039
60x120 rett. (24"x48") rect. - (composizione 2pz)



J89797 GRIP
60x120 rett. (24"x48") rect.



J89815 STRONG
30,5x60,5 (12"x24")

taupe sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



13 100x100

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

18 60x120

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

36 60x60


GRAFICHE DIVERSE















DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER















72 30x60

GRAFICHE DIVERSE

DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER



				DARK GREY	GREY	LIGHT GREY	WHITE	BEIGE	TAUPE
	100x100 rett. 39 1/2"x39 1/2" rect.		8,5 mm	J90368	J90369	J90370	J90372	J90367	J90371
	60x120 rett. 24"x48" rect.		8,5 mm	J89758	J89759	J89760	J89762	J89757	J89761
	60x120 rett. 24"x48" rect.	GRIP GRIP	8,5 mm	J89794	J89795	J89796	J89798	J89793	J89797
	60x60 rett. 24"x24" rect.		8,5 mm	J89770	J89771	J89772	J89774	J89769	J89773
	30x60 rett. 12"x24" rect.		8,5 mm	J89782	J89783	J89784	J89786	J89781	J89785
	30,5x60,5 12"x24"	STRONG STRONG	8,5 mm	J89812	J89813	J89814	J89816	J89811	J89815
	Agata 60x120 rett. 24"x48" rect.		8,5 mm	-	-	-	-	J90039	J90039
	Flora 60x120 rett. 24"x48" rect.		8,5 mm	J90038	J90038	J90038	J90038	-	-
	Mosaico 30x30 12"x12"		8,5 mm	J89848	J89849	J89850	J89852	J89847	J89851
	Battiscopa 7,5x60 3"x24"		-	J89824	J89825	J89826	J89828	J89823	J89827
	Gradino Costa Retta 33x120x4 13"x48"x1 1/2"		8,5 mm	J89830	J89831	J89832	J89834	J89829	J89833
	Gradino Costa Retta Dx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"		8,5 mm	J89836	J89837	J89838	J89840	J89835	J89839
	Gradino Costa Retta Sx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"		8,5 mm	J89842	J89843	J89844	J89846	J89841	J89845
	Elemento a L Incollato 30x120x5 12"x48"x2"	GRIP GRIP	8,5 mm	J89872	J89873	J89874	J89876	J89871	J89875

FORMATO SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	M ² /BOX	KG/M ²	BOX/PAL-LET	M ² /PAL-LET	KG/PAL-LET	EURO <1 PALLET	EURO >1 PALLET
 100x100 rett. 39 1/2"x39 1/2" rect.	8,5 mm	2	2	20	24	48	960	69,00 / m ²	60,00 / m ²
 60x120 rett. 24"x48" rect.	8,5 mm	2	1,44	19,50	32	46,08	898,88	65,00 / m ²	56,50 / m ²
 60x120 rett. 24"x48" rect.	GRIP GRIP 8,5 mm	2	1,44	19,46	32	46,08	896,96	68,50 / m ²	59,50 / m ²
 60x60 rett. 24"x24" rect.	8,5 mm	3	1,08	19,58	40	43,20	846	54,00 / m ²	45,00 / m ²
 30x60 rett. 12"x24" rect.	8,5 mm	7	1,26	23,41	48	60,48	1124	46,10 / m ²	38,40 / m ²
 30,5x60,5 12"x24"	STRONG STRONG 8,5 mm	7	1,26	23,41	48	60,48	1124	46,10 / m ²	38,40 / m ²
 Agata 60x120 rett. 24"x48" rect.	8,5 mm	2	1,44	19,32	32	46,08	890,56	507,00 cp	
 Flora 60x120 rett. 24"x48" rect.	8,5 mm	2	1,44	19,32	32	46,08	890,56	507,00 cp	
 Mosaico 30x30 12"x12"	8,5 mm	6	-	-	60	-	-	122,20 / m ²	
 Battiscopa 7,5x60 3"x24"	-	12	-	-	-	-	-	9,30 pz / pce	
 Gradino Costa Retta 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	8,5 mm	2	-	-	-	-	-	179,00 pz / pce	
 Gradino Costa Retta Dx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	8,5 mm	1	-	-	-	-	-	239,00 pz / pce	
 Gradino Costa Retta Sx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	8,5 mm	1	-	-	-	-	-	239,00 pz / pce	
 Elemento a L Incollato 30x120x5 12"x48"x2"	GRIP GRIP 8,5 mm	2	-	-	-	-	-	122,20 pz / pce	










Contributo spese imballo € 10,00/pal (netto). - Packing charges € 10,00/pal (net)

Contributo spese imballo € 20,00/pal (netto) per formato 100x100 sp. 8,5 mm - Packing charges € 20,00/pal (net) for size 100x100 th. 8,5 mm

											
0,1%	A · HA · LA	OK	sp.8,5 mm > 45 N/mm ²	5	Classe IV	Classe V	7	Dcof: > 0,42 Pendulum: Dry/Wet > 36	8	Dcof: > 0,42 Pendulum: Dry/Wet > 36	






Caratteristiche tecniche

Technical properties

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFNORMEN	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE															
 <p>Assorbimento d'acqua <i>Water Absorption</i> <i>Absorption d'eau</i> <i>Wasseraufnahme</i></p>	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$															
 <p>Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique</p> <p>Resistenza a basse/alte concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina <i>Resistance to low/high concentrations of alkalis and acids</i> <i>Resistance to household chemical products and swimming pool additives</i> <i>Résistance à faibles/ fortes concentrations d'acides et d'alcalis</i> <i>Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine</i> <i>Chemikalien beständigkeit und gegen haushaltschemikalien und badewasserzusätze</i></p>	UNI EN ISO 10545-13	<p>Classe dichiarata Classe minima B</p> <p><i>Declared class</i> <i>Minimum class B</i></p> <p><i>Classe déclarée</i> <i>Minimum classification B</i></p> <p><i>Angegebenen Klasse</i> <i>Mindestklasse B</i></p>															
 <p>Resistenza alla flessione <i>Bending Strength</i> <i>Résistance à la flexion</i> <i>Bruchlast</i></p>	UNI EN ISO 10545-4	<p>R ≥ 35 N / mm² S > 700 N (spessore < 7,5 mm) S > 1300 N (spessore $\geq 7,5$ mm)</p>															
 <p>Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i> <i>Résistance au gel</i> <i>Frostbeständigkeit</i></p>	UNI EN ISO 10545-12	<p>Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. <i>Samples must not show alterations on the surface.</i> <i>Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables sur la surface.</i> <i>Die Muster müssen keine Bruch oder Schäden auf dem Oberfläche präsentieren.</i></p>															
 <p>Durezza di Mohs <i>Hardness in Mohs degrees</i> <i>Dureté de Mohs</i> <i>Ritzhärte nach Mohs</i></p>	UNI EN 101	$\geq 5^\circ$ Mohs															
 <p>Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Fleckbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-14	<p>Classe > 3 Class > 3 Classe > 3 Klasse > 3</p>															
 <p>Resistenza all'abrasione superficiale <i>Superficial abrasion resistance</i> <i>Resistance à la abrasion superficielle</i> <i>PEI Klassifizierung</i></p>	Classificazione Interna <i>Internal Classification System</i>	<p>Classi di abrasione da I a V Abrasion class from I to V Classe d'abrasion de I à V Abriebklassen I bis V</p>															
 <p>Resistenza all'abrasione profonda <i>Deep abrasion resistance</i> <i>Résistance à l'abrasion profonde</i> <i>Tiefenverschleiß</i></p>	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³															
 <p>Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) <i>Slip resistance (coefficient of friction)</i> <i>Résistance au glissement (coefficient de friction)</i> <i>Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient)</i></p>	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. Rep. CEC/81 Dcof ANSI A137.1:2012 BS 7976-2 (pendulum)	<p>Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Wertangabe</p> <p>$\mu > 0,40$</p> <p>$> 0,42$</p> <table border="0"> <tr> <td>0-24</td> <td>25-35</td> <td>>36</td> </tr> <tr> <td>Scivoloso</td> <td>Scivolosità moderata</td> <td>Basso rischio scivolamento</td> </tr> <tr> <td>Slippery</td> <td>Moderately slippery</td> <td>Low slipping risk</td> </tr> <tr> <td>Glissant</td> <td>Glissance modérée</td> <td>Risque de glissement faible</td> </tr> <tr> <td>Rutschig</td> <td>Großer Haftriebwert</td> <td>Sehr Großer Haftriebwert</td> </tr> </table>	0-24	25-35	>36	Scivoloso	Scivolosità moderata	Basso rischio scivolamento	Slippery	Moderately slippery	Low slipping risk	Glissant	Glissance modérée	Risque de glissement faible	Rutschig	Großer Haftriebwert	Sehr Großer Haftriebwert
0-24	25-35	>36															
Scivoloso	Scivolosità moderata	Basso rischio scivolamento															
Slippery	Moderately slippery	Low slipping risk															
Glissant	Glissance modérée	Risque de glissement faible															
Rutschig	Großer Haftriebwert	Sehr Großer Haftriebwert															

Caratteristiche tecniche

Technical properties

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFNORMEN	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE			
		N < 7 cm	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
 <p>Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite</p>	ISO 10545-2	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
		± 0,5 (*)	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)
 <p>Spessore Thickness Épaisseur Dicke</p>		± 0,5 (*)	± 0,5 (*)	± 0,5 (*)	± 0,5 (*)
		 <p>Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des bords Geradheit der kanten</p>	n.a. (***)	± 0,75 (***)	± 0,5 (***)
 <p>Ortogonalità Squareness Rectangularité Rechtwinkligkeit</p>			n.a. (****)	± 0,75 (****)	± 0,5 (****)
		 <p>Planarità Planarity Planéité de surface Ebenfächigkeit</p>	c.c. / n.a. e.c. / n.a. w. / n.a.	c.c. ± 0,75 e.c. ± 0,75 w. ± 0,75	c.c. ± 0,5 e.c. ± 0,5 w. ± 0,5

(*) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).

(*) Écart admissible, en % ou en mm, de la taille moyenne de chaque carreau (2 ou 4 faces) par rapport à la dimension de fabrication (W).

(*) Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Größe jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in % oder mm vom Herstellungsmaß (W).

(**) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size (W).

(**) Écart admissible, en % ou en mm, de l'épaisseur moyenne de chaque carreau par rapport à l'épaisseur indiquée dans la dimension de fabrication (W).

(**) Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese in % oder mm von der in der Herstellungsabmessung (W) angegebenen Dicke.

(***) Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

(***) Écart de rectitude maximum admissible, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

(***) Maximal zulässige Geradheitsabweichung in % oder mm in Bezug auf die entsprechenden Fertigungsabmessungen (W).

(****) Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure in mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work size (W).

(****) Écart d'orthogonalité maximum admissible, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

(****) Maximal zulässige Abweichung der Orthogonalität in % oder in mm in Bezug auf die entsprechenden Herstellungsabmessungen (W).

c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

c.c. Écart maximum admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée en fonction des dimensions de fabrication (W).

c.c. Maximal zulässige Abweichung der Krümmung des Mittelpunkts in % oder mm in Bezug auf die Diagonale, berechnet nach den Herstellungsmaßen (W).

e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W).

e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

e.c. Écart maximum admissible de la courbure du coin, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W).

e.c. Maximal zulässige Abweichung der Krümmung der Ecke in % oder mm von den Herstellungsmaßen (W).

w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % o mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work size (W).

w. Écart de gauchissement maximum admissible, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculé en fonction des dimensions de fabrication (W).

w. Maximal zulässige Verzugsabweichung in % oder mm in Bezug auf die Diagonale, berechnet nach den Abmessungen von Herstellung (W).

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di ITALCER S.p.A., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of ITALCER S.p.A. are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.

Les caractéristiques techniques mentionnées dans les catalogues de ligne et dans le catalogue général et dans tous les documents de promotion commerciale de ITALCER S.p.A. ont le but de fournir une indications des valeurs rencontrés dans les différents lots et dans les différentes tonalités du produit et donc les différences par rapport à ces valeurs indicatives ne peuvent pas faire l'objet des réclamations.

Die in den Linienkatalogen und im Gesamtkatalog sowie in den Werbedokumenten für ITALCER S.p.A. angegebenen technischen Merkmale sollen einen Hinweis auf die Werte geben, die in den verschiedenen Chargen und in den verschiedenen Produktfarben gefunden wurden, weshalb sich diese unterscheiden Richtwerte können nicht bestritten werden.

CONSIGLI DI POSA E PULIZIA PER IL PRODOTTO CERAMICO DI CERAMICA RONDINE

Premessa

La norma UNI EN 14411 - "Piastrelle di ceramica - definizione, classificazione, caratteristiche e marcatura" - si propone di definire e fornire i termini, i requisiti ed i criteri di contrassegno per le piastrelle di ceramica di Prima scelta. Rondine S.p.A. sulle proprie piastrelle esegue costantemente tutti i test previsti dalla norma succitata, avvalendosi di laboratori accreditati. Vengono, inoltre, attuate costantemente procedure interne per il controllo della qualità del prodotto.

Posa

Il posatore sul cantiere prima della posa deve verificare il tono, il calibro, la scelta del materiale, mentre durante la posa deve prelevare sempre il materiale attingendo da più scatole per ottenere un mix cromatico ideale. Deve, altresì, verificare la congruità del prodotto anche per eventuali difetti già evidenti prima della posa, per i quali sono escluse le garanzie qualora la segnalazione avvenisse dopo la posa.

Il posatore deve utilizzare i collanti idonei per le varie destinazioni d'uso e seguire le indicazioni del produttore riportate sulle confezioni. Deve verificare attentamente che il sottofondo sia stabile, asciutto e maturo, non gelato e non eccessivamente caldo. Deve effettuare la spalmatura del collante a regola d'arte affinché non si creino vuoti tra piastrella e sottofondo.

Il posatore, in modo particolare per i prodotti con superfici levigate, satinato o lappate, deve stare attento a non segnare il materiale sulla superficie di utilizzo con matite (grafite) o pennarelli indelebili. Per realizzare i tagli e le sagomature richieste dalla Direzione dei Lavori, deve utilizzare appositi dischi diamantati e attrezzature specifiche, in particolare modo per il gres porcellanato.

La dimensione della fuga tra le piastrelle può variare in funzione del formato che si utilizza, dell'angolazione della posa in ortogonale o in diagonale, e della destinazione d'uso. Si consiglia una fuga minima di 3 mm per i prodotti non rettificati e una fuga minima di 2 mm per i prodotti rettificati. La posa a corriere dei formati rettangolari impone di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, mai più di 10 cm (Fig.1).

Negli ambienti di grande dimensione è necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità, mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali, coperto poi dal battiscopa.

Stuccatura e pulizia dopo posa

L'utilizzo di malte o riempitivi colorati con pigmenti deve essere fatto dopo aver eseguito una prova preliminare.

Per le superfici levigate, satinato o lappate del gres porcellanato, a causa della microporosità provocata dall'azione abrasiva delle mole durante il processo di lavorazione, non si possono usare malte o riempitivi colorati a contrasto (piastrelle bianche e stuccatura antracite, rossa...).

Con l'utilizzo di stucchi cementizi dopo la stuccatura delle piastrelle, a stucco ancora fresco, è necessario rimuovere immediatamente, in modo accurato con spugna e abbondante acqua lo stucco in eccesso. Alcuni giorni dopo la posa, eseguire la pulizia di fondo mediante l'utilizzo di acidi tamponati al fine di sciogliere ed asportare completamente tutti i residui di cantiere.

Altrettanto importante è risciacquare bene fin quando l'acqua di lavaggio risulti essere limpida. Utile è l'utilizzo di aspiratori per liquidi, con lo scopo di rimuovere l'acqua sporca di lavaggio, evitando di spostarla da una parte all'altra. Anche a fine cantiere il posatore deve lavare i pavimenti con soluzioni di acqua e acido tamponato per evitare che la rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe, lasci aloni difficili da rimuovere.

Per questa operazione Rondine propone Deterdek di FILA (attenersi rigorosamente alle percentuali di diluizione consigliate sul flacone), disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e unisce all'azione disincrostante anche un'efficace azione pulente. Per particolari campi di applicazione, qualora si desiderasse ottenere una stuccatura impermeabile è possibile procedere con l'utilizzo di una malta epossidica. Seguire le precise indicazioni del produttore riportate sulle confezioni e attenersi rigorosamente alle modalità d'uso. Per l'impiego di tali prodotti, rivolgersi sempre a posatori esperti con alta professionalità poiché, la non corretta applicazione di stucchi epossidici, comprometterebbe in modo irreparabile l'aspetto estetico e cromatico delle piastrelle. Di recente FILA ha introdotto un innovativo pulitore per residui epossidici: FILACR10.

L'utilizzo di prodotti detergenti (tipo antiruggine) che spesso contengono acido fluoridrico danneggerebbe definitivamente la superficie di qualsiasi tipo di piastrella.

È bene sapere, inoltre, che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto a un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio dopo posa. Con un corretto lavaggio dopo posa si eliminano i residui di posa (malta, colla, vernice, sporco da cantiere di varia natura) e si rimuovono eventuali residui superficiali di sporco.

Manutenzione ordinaria

Per i pavimenti con superficie levigata consigliamo di effettuare la pulizia giornaliera con il detergente neutro Fila Cleaner (attenersi rigorosamente alle percentuali di diluizione consigliate sul flacone) e di effettuare periodici trattamenti impregnanti antimacchia al fine di proteggerli da eventuali danni provocati da pennarelli, inchiostro, ruggine o altri prodotti ad altissima penetrazione. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle nostre piastrelle, suggeriamo l'utilizzo dei prodotti di FILA. Per conoscerli consultare il sito www.filachim.com.

LAYING AND CLEANING RECOMMENDATIONS FOR CERAMICA RONDINE CERAMIC PRODUCTS

Introduction

Standard UNI EN 14411 – Ceramic tiles: Definition, Classification, Characteristics and Marking, defines and provides the marking terms, requirements and criteria for high quality ceramic tiles.

Rondine S.p.A. continually tests all its tiles in accredited workshops, in accordance with the aforementioned standard. Moreover, internal quality control procedures are implemented on an ongoing basis.

Laying

Before laying at the site, the tiler should check the shade, size, and choice of material, whereas when laying the tiler should always use tiles from several boxes to obtain the ideal colour mix. The tiler should also check the product for any obvious flaws before laying, which would not be covered by the guarantee if pointed out after laying.

The tiler should use adhesives which are suitable for the various types of use, and follow the instructions on the packaging. The surface to be tiled should be checked to ensure it is stable, dry and ready for tiling, and is not excessively hot or cold. The adhesive should be applied professionally such that there are no gaps between the tile and the surface.

The tiler should be careful not to mark the material on the outer surface with pencils (graphite) or permanent markers, especially on products with smooth, glazed or lapped surfaces. Appropriate diamond tile cutters and special equipment should be used for the cutting and outlining operations requested by the Works Manager, especially with porcelain stoneware. The dimension of the tile joint may vary depending on the format used, orthogonal or diagonal laying angles, and final use. A minimum tile joint of 3 mm is recommended for non-rectified products and a minimum joint of 2 mm for rectified products. Laying rectangular formats in a staggered pattern requires tiles to be staggered by 6 cm, but never more than 10 cm. (Fig.1). In large rooms expansion joints must be positioned with regularity, whereas in small rooms it is sufficient to leave a slight gap between the tiles and perimeter walls, which are then covered with skirting.

Grouting and cleaning after laying

Fillers or mortar coloured with pigments should only be used after carrying out an initial test. For porcelain stoneware surfaces which are smooth, glazed or lapped, mortar or fillers which are contrast coloured (white tiles and anthracite, red grouting etc.) cannot be used due to the microporosity caused by the abrasive action of the cutter during processing.

With the use of cement surfacers after grouting the tiles, with the grout still fresh, any excess grout should be removed immediately with a sponge and plenty water.

A few days after laying, clean thoroughly with buffered acids to completely remove and dissolve any residue. It is also important to rinse well until the wash water runs clean. Liquid extractors are useful for removing dirty wash water, which avoids moving it from one place to another. When work has been completed the tiler should wash the floors with a water and buffered acid solution, to avoid the insufficient or late removal of grout residue leaving marks which may be difficult to remove.

Rondine recommends FILA Deterdek for this operation (follow the recommendations on the container for dilution percentages closely), which is an acid descaling agent that does not give off harmful fumes and combines the descaling action with effective cleaning.

For special areas of application, if waterproof grouting is required, epoxy mortar can be used. Follow the manufacturer's instructions on the packaging exactly and adhere to the procedures for use. When using these products, always consult expert, qualified tilers, as the incorrect application of epoxy mortars could irreversibly compromise the colour and appearance of the tiles.

The use of detergents (anti-corrosive products) which contain hydrofluoric acid could permanently damage the surface of any type of tile. It should be noted that more than 90% of the problems which arise on site are due to incorrect, or even non-existent, washing after laying. Appropriate washing after laying removes laying residue (mortar, adhesive, various types of dirt from the work site) and any remaining surface dirt.

Standard maintenance

For floors with smooth surfaces we recommend cleaning daily with Fila Cleaner (adhere to the recommended dilution percentages on the container), and treat regularly with an anti-stain treatment to protect the tiles from damage caused by markers, ink, rust or other damaging products. We recommend the use of FILA products for the standard maintenance of Rondine tiles. For further information on these products visit www.filachim.com.

CONSEILS DE POSE ET DE NETTOYAGE POUR LES PRODUITS CÉRAMIQUES DE CERAMICA RONDINE

Préambule

La norme UNI EN 14411 - « Carreaux de céramique - définition, classification, caractéristiques et marquages » – entend définir et fournir les termes, les standards et les critères spécifiques aux carreaux de céramique de Premier choix.

Sur les carreaux quelle produit, la société Rondine S.p.A. effectue systématiquement tous les tests prévus par la norme susmentionnée, en faisant appel à cet effet à des laboratoires accrédités. Par ailleurs, sont constamment mises en oeuvre des procédures internes pour le contrôle de la qualité du produit.

Pose

Sur le chantier, avant la pose, le poseur doit contrôler la teinte, le calibre, le choix du matériau et durant la pose, il doit toujours prélever les carreaux dans plusieurs boîtes à la fois pour obtenir un mix chromatique idéal. Il doit par ailleurs s'assurer de la conformité du produit, entre autres au regard d'éventuels défauts visibles avant la pose, pour lesquels toute garantie est exclue dans le cas où la réclamation serait présentée après la pose.

Le poseur doit utiliser les colles appropriées en fonction du type d'utilisation prévu et doit suivre les recommandations du fabricant indiquées sur les emballages. Il doit effectuer un soigneux contrôle pour s'assurer que le support est stable et sec, non gelé et non excessivement chaud. Il doit étaler la colle dans les règles de l'art de façon à éviter la formation de vides entre le carreau et le support. En particulier pour les produits polis, satinés et adoucis, le poseur doit veiller à ne pas marquer le matériau sur la surface supérieure avec un crayon de papier (graphite) ou des feutres indélébiles. Pour réaliser les coupes et les profilages requis par la Direction des travaux, il doit utiliser des disques diamantés et des équipements spécifiques, en particulier pour le grès cérame.

La largeur des joints entre les carreaux peut varier en fonction du format utilisé, de l'angle de pose (orthogonal ou diagonal) et de l'utilisation prévue. Il est recommandé de réaliser un joint d'au moins 3 mm pour les produits non rectifiés et d'au moins 2 mm pour les produits rectifiés. La pose à fond perdu des formats rectangulaires impose que les carreaux soient décalés d'au moins 6 cm et en aucun cas de plus de 10 cm (Fig. 1).

Dans les espaces de grandes dimensions, il est nécessaire de positionner des joints de dilataction avec régularité, alors que pour les espaces de petites dimensions, il suffit de maintenir un léger espace entre la surface carrelée et les murs de pourtour, qui sera ensuite recouvert par la plinthe.

Jointoiment et nettoyage après pose

L'utilisation de mortiers ou de produits de jointoiment colorés à l'aide de pigments doit s'effectuer à l'issue d'un essai préliminaire.

Pour les surfaces polies, satinées ou adoucies en grès cérame, en raison de la microporosité créée par l'action abrasive des meules durant le processus appliqué à la surface, il n'est pas possible d'utiliser des mortiers ni des produits de jointoiment colorés en contraste (carreau blanc et joint anthracite, rouge, etc.).

En cas d'utilisation de produits à base de ciment, après le jointoiment des carreaux, alors que le produit à joint est encore frais, il est nécessaire de retirer immédiatement et soigneusement, à l'aide d'une éponge et de beaucoup d'eau, l'excès de produit de jointoiment. Quelques jours après la pose, nettoyer à fond la surface en utilisant des acides tamponnés afin de dissoudre et d'éliminer totalement les résidus de chantier.

Il est tout aussi important de bien rincer jusqu'à ce que l'eau de lavage soit limpide. Il est utile d'utiliser un aspirateur à liquides pour éliminer l'eau sale de lavage, en évitant de la déplacer d'une partie à l'autre.

En fin de chantier également, le poseur doit laver les sols à l'aide d'une solution d'eau et d'acide tamponné pour éviter que la mauvaise élimination ou l'élimination tardive des résidus de produits de jointoiment ne laisse des auréoles dont il est ensuite difficile de venir à bout.

Pour cette opération, Rondine propose Deterdek de FILA (en veillant à respecter scrupuleusement les pourcentages de dilution recommandés sur le flacon), il s'agit d'un désincrustant acide qui ne dégage pas de fumées nocives et qui allie une action désincrustante à une action efficace de nettoyage. Pour certains champs d'application particuliers, dans le cas où l'on souhaiterait obtenir un jointoiment imperméable, il est possible de procéder à l'application d'un mortier époxy. Suivre les indications précises du fabricant figurant sur les emballages et veiller à respecter scrupuleusement les modalités d'utilisation. Pour l'utilisation de ces produits, veiller à toujours s'adresser à des poseurs hautement qualifiés dans la mesure où la mauvaise application de produits de jointoiment époxy peut compromettre l'aspect esthétique et chromatique des carreaux.

L'utilisation de produits détergents (de type antirouille) qui contiennent souvent de l'acide fluorhydrique a pour effet d'endommager définitivement la surface de tout type de carreau. Il convient par ailleurs de ne pas oublier que plus de 90 % des réclamations sur chantier sont dues à un mauvais lavage après pose voire à un lavage non effectué. Un bon lavage après pose permet d'éliminer les résidus de pose (mortier, colle, peinture et saletés de chantier de différentes natures) de même que les éventuels résidus de saletés superficielles.

Entretien courant

Pour les sols à surface polie, il est recommandé d'effectuer le nettoyage quotidien à l'aide du détergent neutre Fila Cleaner (en veillant à respecter scrupuleusement les pourcentages de dilution recommandés sur le flacon) et d'effectuer à intervalles réguliers des traitements imprégnants antitaches afin de les protéger contre les éventuels dommages causés par des feutres, de l'encre, de la rouille ou d'autres produits hautement pénétrants. Pour l'entretien courant des carreaux Rondine, nous conseillons l'utilisation des produits FILA. Pour les connaître, consulter le site www.filachim.it.

RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN UND REINIGEN DES KERAMIKPRODUKTS VON CERAMICA RONDINE

Vorwort

Die Norm DIN EN 14411 – „Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung“ – hat das Ziel, die Begriffe, Voraussetzungen und Kennzeichnungskriterien für keramische Fliesen erster Wahl festzulegen.

Rondine S.p.A. führt an seinen Fliesen ständig alle von der oben genannten Norm vorgesehenen Prüfungen durch, wobei die Dienste zugelassener Prüflabors in Anspruch genommen werden. Ferner werden durchgehend alle internen Prozeduren zur Qualitätssicherung des Produkts angewandt.

Verlegen

Der Fliesenleger muss auf der Baustelle vor dem Verlegen den Farbton, die Größe und die Wahl des Materials prüfen, während er das Material beim Verlegen immer abwechselnd mehreren Packungen entnehmen muss, um eine ideale Farbmischung zu erhalten. Der Fliesenleger muss ferner die Eignung des Produkts auch bezüglich eventueller bereits vor dem Verlegen sichtbarer Mängel prüfen, auf die nach dem Verlegen keine Garantie mehr geleistet wird.

Der Fliesenleger muss einen für die verschiedenen Bestimmungszwecke geeigneten Kleber verwenden und die auf den Packungen angegebenen Gebrauchsanweisungen des jeweiligen Herstellers beachten. Er muss sorgfältig kontrollieren, dass der Untergrund stabil, trocken und verlegerief, nicht gefroren und nicht zu warm ist. Der Kleber ist kunstgerecht zu verteilen, damit sich keine Hohlräume zwischen Fliese und Untergrund bilden.

Der Fliesenleger muss insbesondere bei Produkten mit polierter, satinierter oder geläppter Oberfläche darauf achten, das Material auf der nach oben weisenden Seite nicht mit einem Bleistift (Graphit) oder untüftigbarer Tinte zu kennzeichnen. Bei der Realisierung der von der Bauleitung geforderten Zuschnitte und Formen sind spezielle Diamantscheiben und spezifische Werkzeuge zu verwenden. Das gilt insbesondere für emailiertes Steinzeug.

Die Größe der Fugen zwischen den einzelnen Fliesen kann je nach verwendetem Format, Verlegewinkel (orthogonal oder diagonal) und Bestimmungszweck variieren. Für nicht rechtwinklig geschliffene Produkte wird eine Mindestfuge von 3 mm, für rechtwinklig geschliffene Produkte von 2 mm empfohlen.

Die fortlaufende Verlegung rechteckiger Formate erfordert das Versetzen der Fliese um 6 cm, aber auf keinen Fall um mehr als 10 cm. (Abb.1).

In großen Räumlichkeiten müssen in regelmäßigem Abstand Dehnungsfugen vorgesehen werden, während in kleinen Räumen ein kleiner Freiraum zwischen Fliesen und Wänden ausreicht, der dann durch die Fußleiste abgedeckt wird.

Ausfugen und Reinigen nach dem Verlegen

Vor dem Gebrauch von mit Pigmenten gefärbten Mörteln oder Füllstoffen sollte eine entsprechende Probe durchgeführt werden.

Für polierte, satinierte oder geläppte Oberflächen emailierten Steinzeugs können aufgrund der durch die Schleifwirkung der Schleifscheiben während des Bearbeitungsprozesses verursachten Mikroporosität keine kontrastgefärbten Mörtel oder Füllstoffe verwendet werden (weiße Fliesen und Ausfugmaterial in Anthrazit, Rot usw.).

Beim Gebrauch von Zementmörteln nach dem Ausfugen der Fliesen ist es bei noch frischem Mörtel erforderlich, den überschüssigen Mörtel umgehend mit einem Schwamm und reichlich Wasser zu entfernen. Einige Tage nach dem Verlegen wird eine gründliche Reinigung mit gepufferten Säuren durchgeführt, um alle Rückstände zu lösen und vollständig zu entfernen.

Ebenso wichtig ist ein gründliches Nachspülen, bis das Reinigungswasser klar ist. Nützlich ist die Anwendung von Flüssigkeitsabsaugern, um das schmutzige Reinigungswasser zu entfernen, ohne es über die Fliesen zu schieben.

Auch nach Abschluss aller Bauarbeiten muss der Fliesenleger die Böden mit einer Lösung aus Wasser und gepuffertes Säure waschen, um zu verhindern, dass ein unsachgemäßes oder zu spätes Entfernen der Rückstände des für die Fugen verwendeten Mörtels schwer zu entfernende Schleier hinterlässt.


Für diese Reinigungsarbeiten empfiehlt Rondine das Produkt Deterdek von FILA (den vom Hersteller auf der Flasche angegebenen Verdünnungsgrad strikt beachten), einen sauren Kraftreiniger, der keine schädlichen Dämpfe bildet und gleichzeitig auch eine sehr gute Reinigungswirkung besitzt. Für besondere Anwendungen, wenn zum Beispiel eine wasserundurchlässige Ausfugung gewünscht wird, kann ein Epoxidmörtel verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung des Herstellers auf den Packungen genau befolgen. Für den Gebrauch solcher Produkte sollte man sich immer an Fliesenleger mit großer Berufserfahrung wenden, denn die falsche Aufbringung von Epoxidmörteln führt zu einer irreparablen Beeinträchtigung der Ästhetik und der Farbe der Fliesen.

Der Gebrauch von Reinigungsmitteln (des Typs Rostschutzmittel), die oft Fluorsäure enthalten, führt zu einer irreparablen Beschädigung der Oberfläche aller Fliesenarten. Ferner sollte man wissen, dass über 90% der Beanstandungen auf der Baustelle auf ein ungenügendes oder gar fehlendes Waschen nach den Verlegearbeiten zurückzuführen sind.

Durch das korrekte Waschen nach dem Verlegen werden Verlegungsreste (Mörtel, Kleber, Lack, Baustellenschutz unterschiedlicher Art) eliminiert und eventuelle oberflächliche Schmutzablagerungen entfernt.

Instandhaltung und Pflege

Für Böden mit polierter Oberfläche empfehlen wir eine tägliche Reinigung mit dem neutralen Reiniger Fila Cleaner (den auf der Flasche angegebenen Verdünnungsgrad strikt beachten) und eine regelmäßige Behandlung mit Imprägniermitteln zum Schutz gegen Flecken und Verunreinigungen durch Stifte, Tinte, Rost oder anderen Stoffen mit hohem Penetrationsvermögen. Für die Instandhaltung und Pflege unserer Fliesen empfehlen wir die Produkte von FILA. Diese Produkte finden Sie auf der Internetseite www.filachim.it.




prima before

Per il rivestimento di pavimenti e pareti mediante formati con lato superiore a 60 cm, **Ceramica Rondine** raccomanda di affidarsi al distanziatore livellante proposto da **Raimondi: Levelling System e Andalsystem** che consente facilmente di:

- **Rendere perfettamente planare la superficie posata**
- **Mantenere la posizione desiderata di ogni piastrella**
- **Ridurre i tempi di posa**

I distanziatori livellanti per piastrelle, rappresentano un sistema che permette di ottenere pavimenti livellati con semplicità e rapidità.
Guarda il video dimostrativo sul canale Youtube di Ceramica Rondine: www.youtube.com/user/RondineGroup




dopo after

For flooring and wall cladding using formats with sides of over 60 cm, **Ceramica Rondine** recommends the use of **Raimondi levelling spacers: Levelling System and Andalsystem** which make it easy for you to:

- **Ensure that the laid surface is entirely flat**
- **Maintain the desired position for each tile**
- **Reduce laying time**

Levelling spacers for tiles enable you to create level flooring in a quick and easy way.
Take a look at the video on the Ceramica Rondine Youtube channel: www.youtube.com/user/RondineGroup




prima before

Pour le revêtement de sols et murs à l'aide d'un carrelage dont un côté dépasse les 60 cm, **Ceramica Rondine** conseille d'utiliser les cales de nivellement proposées par **Raimondi: Levelling System et Andalsystem** qui permettent facilement de :

- **Niveler parfaitement la surface posée**
- **Conservier l'emplacement souhaité pour chaque carreau**
- **Réduire le temps de pose**

Les cales de nivellement pour carreaux permettent d'obtenir des sols nivelés en toute simplicité et avec rapidité.
Regardez la vidéo de démonstration sur la chaîne Youtube de Ceramica Rondine: www.youtube.com/user/RondineGroup




dopo after

Zur Verkleidung von Fußböden und Wänden mit Formaten, deren obere Seite 60 cm misst, empfiehlt **Ceramica Rondine** die Nutzung von nivellierenden Abstandshaltern von **Raimondi: Mit dem Levelling System und Andalsystem** ist es möglich:


- **die verlegte Oberfläche perfekt eben zu machen.**
- **die gewünschte Position jeder Fliese beizubehalten.**
- **die Verlegzeiten zu reduzieren.**

Die nivellierenden Abstandshalter für Fliesen stellen ein einfaches und schnelles System dar, nivellierte Fußböden zu verlegen.
Sehen Sie sich das Demo-Video auf dem Youtube-Kanal von Ceramica Rondine an: www.youtube.com/user/RondineGroup




NO 50%

Per i formati rettangolari, si consiglia una sfalsatura tra ciascuna piastrella non superiore a 6-10 cm
Fuga consigliata: minimo 3 mm. per prodotti non rettificati; minimo 2 mm. per prodotti rettificati.
When laying, you are recommended not to stagger the rectangular tiles by more than 6-10 cm (2"-4")
Suggested joint: 3 mm minimum for non-rectified products; 2 mm minimum for rectified products.
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur à environ 6-10 cm
Joint conseillé: 3 mm minimum pour produits non rectifiés; 2 mm minimum pour produits rectifiés.
Wir empfehlen eine Verlegung mit einer Verschiebung zwischen den einzelnen Leisten von nicht mehr als ungefähr 6-10 cm
Empfohlene Fuge: mindestens 3 mm für nicht rechtwinklig geschliffene Produkte; mindestens 2 mm für rechtwinklig geschliffene Produkte.



SI



PRODUZIONE SPECIALE:
SPECIAL PRODUCTION:
PRODUCTION SPÉCIALE:
SONDERFERTIGUNG:

QUESTI ARTICOLI NECESSITANO DI UNA QUANTITÀ MINIMA E SONO PRODOTTI IN 3/4 SETTIMANE.
A MINIMUM QUANTITY IS REQUIRED FOR THE ORDER OF SPECIAL TRIMS ON REQUEST. PIECES WILL BE PRODUCED IN 3/4 WEEKS.
LES PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE COMPORTENT UNE QUALITÉ MINIMUM OBLIGATOIRE. ELLES SONT PRODUITES DANS UN DÉLAI DE 3/4 SEMAINES.
DIE NACH WUNSCH GEFERTIGTEN FORMTEILE BENÖTIGEN EINE MINDESTQUALITÄT UND WERDEN IN 3-4 WOCHEN

• Tutti i pezzi speciali e decori sono acquistabili solo a confezioni intere - All special trims and decors can be purchased as a whole - Achat des pieces speciales seulement par boites completes - Las piezas especiales y las decoraciones podrán adquirirse sólo en cajas enteras. - Formstuecke und Dekore werden nur in vollen Kartons geliefert



Piastrella uniforme
 Tiles with uniform appearance
 Carreaux avec une apparence uniforme
 Einheitliche fliese



Piastrella con leggera variazione di tono e grafica
 Tiles with slight shade and graphic variation
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure
 Fliese mit einer leichten Abänderung des tons und grafik



Piastrella con discreta variazione di tono e grafica
 Tiles with moderate shade and graphic variation
 Carreaux avec moderate différence de nuance et structure
 Fliese mit einer moderat Abänderung des tons und grafik



Piastrella con notevole variazione di tono e grafica
 Tiles with huge variation of shade and graphic
 Carreaux avec une considerable difference de nuance et structure
 Fliese mit einer beträchtlich Abänderung des tons und der grafik.

Legenda

Legend



Piastrelle indicate per pavimenti
 Tiles specifically used for floors
 Carreaux pour carrelages de sol
 Bodenfliesen



Piastrelle indicate per rivestimenti interni
 Tiles specifically used for wall coverings
 Carreaux pour faïences
 Wandfliesen für den Innenbereich



Piastrelle indicate per abitazioni residenziali
 Tiles for dwelling houses
 Carreaux pour habitations résidentielles
 Fliesen für den Wohnbereich



Piastrelle particolarmente indicate per l'esterno
 Tiles especially suitable for outdoor applications
 Carreaux particulièrement indiqués pour application à l'extérieur
 Besonders für Aussenbereiche geeignete Fliesen



Piastrelle indicate per luoghi pubblici a traffico leggero
 Tiles suitable for low traffic public and commercial areas
 Carreaux recommandés pour lieux publics et commerciaux à piétinement léger
 Für Bodenbeläge in Bereichen mit gewöhnlicher Begehungsfrequenz und Schleifschmutz




Piastrelle indicate per luoghi pubblici a traffico pesante
 Tiles suitable for heavy traffic public and commercial areas
 Carreaux recommandés pour lieux publics et commerciaux à piétinement lourd
 Fliesen für Bereiche, die starker Begehung ausgesetzt sind



A company part of:
ITALCER
 GROUP







ITALCER S.p.A.
Via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) - Italy
Tel. +39 0522 625111 - Fax +39 0522 625160
P. IVA 00142060359

